

Fiche technique

Technical data sheet/Specification

COMPLEXE réf.
Complex item

Drainage tape

Tolérance générale +/-5% sauf si précisé

		NOYEAU <i>Core</i>	NON TISSE <i>Non woven</i>
Propriétés - Properties			
Matière première / <i>Raw material</i>		100% polyester	100% polyester
Résistance à la traction <i>Tensile strength</i>	D-4595		11 kN/m
Alongement à la rupture <i>Elongation at break</i>	D-4595		37,0 %
O95 A.O.S.	D-4751		<90 µm
Perméabilité air <i>Air porosity</i>	selon : NF G07-111	12500,0 l/m ² /s	2150,0 l/m ² /s
Alongement à la rupture du complexe <i>Elongation at break complex</i>	D-4595	2,0 kN	
Alongement à 2,0 kN <i>Elongation at 2,0kN</i>	D-4595	27,0 %	
Capacité débit <i>Flow capacity</i>	D-4716	60 x 10 ⁻⁶ m ³ /s	
Epaisseur <i>Thickness</i>	D-5199	500 µ +/- 20	
Poids <i>Weight</i>	D-5261	70 g/m	
Largeur Brute <i>Width</i>		100 mm +/- 20	
Traitement spécial <i>Special treatment</i>	Noyeau et non tissé soudés par ultra-son <i>Non woven filter and core are ultrasonically welded together</i>		
Compressibilité noyau <i>Core compressibility</i>	Pression Kpa <i>Pressure</i>	Déflexion mm <i>Deflection</i>	Epaisseur restante mm % <i>Remaining thickness mm</i>
	50	0,25	4,15 - 94,3%
	100	0,40	4,00 - 90,9%
	400	0,70	3,70 - 84,1%
DIATEX Confidentiel		30.10.2008-9:11	